

ISO - DIN ve ANSI Normlarında İmal Edilmiş Boruların Maksimum Dayanma Basınçları

1.4301 (304) KALİTE ve KAYNAK FAKTÖRÜ "1" E GÖRE

According to ANSI B.31.3 ANSI 304 and ISO



DIN 17458' göre farklı kalitelere bağlı olarak basınç değişim sınır faktörü tablosu
Border Factor - Pressure change table for different grades, according DIN 17458

Wr.	AISI	20C	100C	150C	200C	250C	300C	350C	400C
1.4301	304	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.4306	304L	0,93	0,95	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,93
1.4401	316	1,04	1,10	1,11	1,13	1,15	1,16	1,16	1,15
1.4436	316	1,04	1,10	1,11	1,13	1,15	1,16	1,16	1,15
1.4404	316L	0,98	1,04	1,05	1,06	1,08	1,07	1,08	1,08
1.4435	316L	0,98	1,04	1,05	1,06	1,08	1,07	1,08	1,08
1.4541	321	1,02	1,09	1,13	1,18	1,21	1,24	1,25	1,25